# 聚氯化铝溶液形态的透射电镜研究

宁寻安<sup>1</sup>,李 凯<sup>2</sup>,李润生<sup>2</sup>,温琰茂<sup>3</sup>

 (1.广东工业大学环境科学与工程学院,广东广州 510006;2 深圳市中润水工业技术发展有限公司, 广东 深圳 518057;3 中山大学环境科学与工程学院,广东广州 510275)

摘要:制备了 3个工业系列 (A、C、D系列,AI浓度为 2 50 mol/L)、1个实验室系列 (B系列,AI浓度为 0 150 ~ 0.336 mol/L),合计 32个聚氯化铝 (PAC),并进行了透射电镜研究.结果表明:A、C、D 3个工业系列 PAC样品颗粒 均呈分散颗粒状,没有絮团状或树枝状颗粒出现,而 B系列样品在中低盐基度时颗粒呈絮团状或树枝状,高盐基度 时颗粒呈分散颗粒状.

关键词:聚氯化铝;透射电镜;盐基度;形态分布 中图分类号:X703.5 文献标识码:A

自从 20世纪 60年代出现聚氯化铝 (PAC)工业 产品以后,对其形态分布以及发挥混凝作用最佳形 态的研究就一直没有中断过,几十年来研究者基本 上是围绕试验室慢速滴碱法所得的样品来进行,这 些样品的显著特点是总铝浓度较低  $(c(A_{r}) < 1.0$ mol/L、其中大多数  $c(A_F) < 0.1 mol/L$ )、盐基度或 碱化度不高 (B < 2.5.其中大多数 B < 2.0). 通过采 用 Al-Ferron逐时络合比色法、<sup>27</sup> Al-NMR法、扫描电 镜、透射电镜、X射线散射、X射线衍射、 电位分析 仪、烧杯混凝试验等方法对这些样品进行研究,主要 结论为:在适当的盐基度或碱化度条件下,Al,或 Ala是聚氯化铝中的主要形态,并且混凝试验也证 明了这些样品中 Al, 或 Al, 含量越高, 混凝效果越 好.大多数研究者由此认为:Al,或 Al,是聚氯化铝 中发挥混凝效果的最佳组分,聚氯化铝工业产品的 追求目标是使产品中 Al, 或 Al,含量最大化<sup>[1-6]</sup>.

为探明聚氯化铝中 Al, 或 Al<sub>3</sub>的作用,模拟国 内外工业 PAC的生产条件制得了 3个系列 24个 PAC样品,同时采用慢速滴碱法制得 1个实验室系 列 8个 PAC样品.所得样品的特点是盐基度范围较 宽 (0~92%)、浓度较高 (工业品 Al浓度稀释至 2.50 mol/L,实验室样品 Al浓度为 0.150~0.336 mol/L).并采用 Al-Ferron 络合比色法、核磁共振 <sup>27</sup>A1-NMR法对所有样品进行系统研究.研究结果表 明:1)A、C、D 3个工业系列样品中的 Al<sub>6</sub>、Al<sub>3</sub>的绝 对数值均不大,均不是其中的优势形态.B系列样品 在盐基度大于 60%时,Al<sub>6</sub>、Al<sub>3</sub>成为其中的优势形 态.2)同一系列 PAC样品加药量相同时,盐基度越 文章编号:1007-7162(2008)02-0009-04

高,混凝效果越好.相同盐基度的不同系列样品加药 量相同时,混凝效果由好到差依次为 C >D >A >B. 因此聚氯化铝工业生产的质量控制应尽可能提高产 品的盐基度,而不是 Al, Al;含量最大化<sup>[78]</sup>.

透射电子显微镜 (TEM)<sup>[9-11]</sup>作为近代研究微观 结构的电子光学仪器,近年来在无机高分子混凝剂 的研究中得到重视,TEM可获得核磁共振、X射线 衍射等分析方法无法获得的一些混凝剂结构形貌上 的直观信息,可作为测试技术的有力补充.为了揭示 不同系列 PAC样品盐基度与结构形貌之间的关系, 对所制得的 32个 PAC样品中的 12个样品进行了 透射电镜研究.

## 1 材料与方法

### 1.1 实验材料

结晶氯化铝 (固体,分析纯)、氢氧化钠 (固体, 分析纯)、盐酸 (液体,分析纯)、氢氧化铝 (固体,分 析纯)、A1(铝屑,分析纯)、铝酸钙 (工业固体粉末). ALO3的质量分数为 55%,CaO的质量分数为 30%, 用于调整工业品 PAC盐基度用.

1.2 样品制备

A系列:为纯 PAC系列样品,采用分析纯氢氧 化铝和盐酸加压反应,调整盐基度制得,稀释至 A1 浓度为 2 50 mol/L A系列样品代表了国外主要生 产工艺的工业产品.

B系列:为慢速滴碱法系列样品,将一定体积一 定浓度的分析纯氯化铝溶液倒入烧杯中,控制一定 的温度,在强烈搅拌下,在 1.0 mol/L的氯化铝溶液

**收稿日期**: 2007-12-24

作者简介: 宁寻安 (1967-),男,副教授,博士,主要研究方向为水污染控制、环境规划与评价.

中用 0.5 mol/L的 NaOH溶液以 0.1 mL/min的速 度滴定,直到预定盐基度为止,继续搅拌反应 0.5 h, 熟化 24 h后得到 PAC样品. 样品中 A1浓度为 0.150 ~0.336 mol/L. B系列样品代表了国内外研究者使 用的实验室样品.

C系列:为铝酸钙调整法系列样品一,将一定体 积一定浓度的分析纯氯化铝溶液倒入反应容器中, 控制一定的温度,在强烈搅拌下,一次性缓慢加入达 到预定盐基度所需要的铝酸钙量,同时引入 SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> 等多价阴离子,搅拌反应,过滤、熟化 24 h后得到 PAC样品. 样品中 A1浓度稀释至 2 50 mol/L.

D系列:为铝酸钙调整法系列样品二,制备方法 同 C系列,但是没有引入 SO<sup>2</sup> 等多价阴离子,样品 中 A l浓度稀释至 2 50 mol/L.产品中含有氯化钙杂 质.C.D系列是目前中国最主要的工业生产方法.

#### 1.3 **透射电镜观察**

采用 JEM-2010 透射电子显微镜 (中山大学分 析测试中心),将 PAC溶液均匀涂抹到有支撑网的 薄膜上,用滤纸吸去多余的液体,经数分钟晾干后放 入电镜内观察,调整适当的焦距后,选取具有典型特 征的视野拍照.

2 结果与分析

2.1 实验结果

1)样品分析结果

A、B、C、D 4个系列 33个样品质量指标分析结 果见表 1.

	A系列			B系列			C系列			D系列		
益基度 B <sup>*/</sup> /%	编号	pН	$c(Al) / (mol \cdot L^{-1})$	编号	pН	$c(Al) / (mol \cdot L^{-1})$	编号	pН	$c(Al) / (mol \cdot L^{-1})$	编号	pН	$c(Al) / (mol \cdot L^{-1})$
0	A0	0.18	1. 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	A1	2 78	2 50	B1	3. 27	0. 336	C1	1.71	2 50	D1	2 66	2 50
30	A2	2 96	2 50	B2	3. 34	0. 340	C2	2 59	2 50	D2	2 83	2 50
40	A3	3. 03	2.50	B3	3. 43	0. 284	C3	2 93	2 50	D3	2 97	2 50
50	A4	3. 18	2.50	B4	3. 53	0. 242	C4	2, 99	2.50	D4	3. 01	2 50
60	A5	3. 29	2.50	B5	3. 60	0. 215	C5	3. 16	2.50	D5	3. 13	2 50
70	A6	3.44	2.50	B6	3. 75	0. 188	C6	3. 26	2.50	D6	3. 26	2 50
80	A7	3. 64	2.50	B7	3. 90	0. 167	C7	3. 35	2.50	D7	3. 33	2 50
85	-	-	-	-	-	-	C8	3. 36	2.50	-	-	-
90	A8	4.59	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	-	-	-	B8	4.89	0. 150	-	-	-	D8	4.01	2.50

表 1 4个 PAC系列样品的质量指标

1) 4个系列盐基度为 0的样品均为 1. 026 mol/L的纯氯化铝溶液 A0

2)透射电镜测试结果

每个系列考察 3个样品的电镜结构形貌,A、B、 C.D.4个系列 12个样品的透射电镜见图 1(第 11 页).

2.2 结果分析

从图 1可以看出,A2,A5呈分散颗粒状,A8呈 絮团状,颗粒大小变化规律为 A8 > A5 > A2,即颗粒 直径随盐基度的增加而增大.

B2颗粒呈絮团状、B5颗粒呈树枝状,B8颗粒 呈分散颗粒状、颗粒大小变化规律为 B2 > B5 > B8, 即颗粒直径随盐基度的增加而减小.

C2、C5、C8颗粒均呈分散颗粒状,没有絮团状 或树枝状颗粒出现、颗粒大小变化规律为 C8 > C5 > C2,即颗粒直径随盐基度的增加而增大.

D2、D5、D8颗粒均呈分散颗粒状,没有絮团状

或树枝状颗粒出现.颗粒大小变化规律为 D8 > D5 > D2.即颗粒直径随盐基度的增加而增大.

A、C, D 3个工业系列样品中的颗粒直径随盐基 度的增加而增大,B系列样品中的颗粒直径随盐基 度的增加而减小.前期研究结果表明:同一系列 PAC 样品加药量相同时,盐基度越高,混凝效果越好<sup>[7-8]</sup>. 相同盐基度的不同系列样品加药量相同时,混凝效 果由好到差依次为 C > D > A > B. 也就是说,  $A_{l}$ 、 Ala含量高的样品混凝效果反而较差,Ala、Ala含量 较低的工业系列样品的混凝效果却比 Al、Al。含量 相对较高的实验室 B系列样品好得多.因此可以认 为:A、C,D 3个工业系列样品中 PAC颗粒直径增大 有利于混凝效果的提高,而实验室 B列样品中 PAC 颗粒直径的增大则不利于混凝效果的提高.工业系 列样品与实验室系列样品,无论是 Al, Al,含量还

10

2



图 1 各种 PAC透射电镜图

# 3 结论

1) A、C、D 3个工业系列 PAC样品中的聚合物 均呈分散颗粒状. B系列 PAC样品中的聚合物在中 等盐基度附近呈絮团状或树枝状,在较低盐基度或 较高盐基度时聚合物呈分散颗粒状.

2) A、C、D 3个工业系列 PAC样品的颗粒直径 随盐基度的变化规律基本一致,即颗粒直径随盐基 度的增加而增大. B 系列 PAC样品的颗粒直径则随 盐基度的增加而减小.

3)相同盐基度不同系列 PAC样品,在中低盐基 度 (B < 60%)时,B系列 PAC样品的聚集程度最大, D系列样品的聚集程度最小,A、C系列样品的聚集 程度居中;高盐基度(B 60%)时,B系列 PAC样品 的聚集程度最小,D系列样品的聚集程度最大,A、C 系列样品的聚集程度居中.

#### 参考文献:

- [1] Bi Shu-ping, Wang Chen-yi, Cao Qing, et al Studies on the Mechanism of Hydrolysis and Polymerization of A luminum Salts in Aqueous Solution: Correlations between the "Core-Links" Model and "Cage-Like" Keggin-A l<sub>13</sub> Model
  [J]. Coordination Chemistry Reviews, 2004 (248): 441-455.
- [2] Vogels R J M J, Kloprogge J T, Geus J W. Homogeneous

Forced Hydrolysis of A luminum through the Thermal Decomposition of Urea [J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2005 (285): 86-93.

- [3] Huang Li, Tang Hong-xiao, Wang Dong-sheng, et al A1() speciation distribution and transformation in high concentration PAC1 solution [J]. Journal of Environmental Sciences, 2006, 18 (5): 872-879.
- [4] 汤鸿霄. 无机高分子絮凝理论与絮凝剂 [M]. 北京:中国 建筑工业出版社, 2006: 1-149.
- [5] 汤鸿霄. 栾兆坤. 聚合氯化铝与传统混凝剂的凝聚 絮凝 行为差异 [J]. 环境化学, 1997, 16(6): 497-504.
- [6] 高宝玉,岳钦艳.王炳建,等.高 A1<sub>13</sub>纳米聚合氯化铝的 结构表征及混凝效果.中国环境科学,2003,23(6):657-660.
- [7] 宁寻安,李润生,温琰茂.工业聚合氯化铝的形态分布及 混凝效果[J].环境化学,2006,25(6):739-742
- [8] 宁寻安,李润生,温琰茂.聚合氯化铝中 Al,和 Al,3的形态分布规律 [J].环境化学,2007,26(3):352-356
- [9] 高宝玉,岳钦艳,王占生,等.利用透射电镜研究聚硅氯 化铝的混凝机理[J].中国给水排水,2003,19(8):101-102
- [10] 岳钦艳,赵华章,高宝玉.利用透射电镜和扫描电镜观察 PDMDAAC系列絮凝剂的结构形貌 [J].山东大学学报:理学版,2002,37(4):334-338.
- [11] 赵春禄,刘振儒,马刚平.铝、铁共聚作用的化学特征及 晶貌研究[J].环境科学学报,1997,17(2):154-459.

## The Study of Transmission Electrom icroscope of Polyalum inum Chloride

Ning Xun-an<sup>1</sup>, Li Kai<sup>2</sup>, Li Run-sheng<sup>2</sup>, Wen Yan-mao<sup>3</sup>

(1. Faculty of Environmental Science and Engineering, Guangdong

University of Technology, Guangzhou 510006, China;

- 2 Shenzhen ZhongRun Water Industry Technology Development Co., Ltd., Shenzhen 518057, China;
- 3. Faculty of Environmental Science and Engineering, Sun Yat University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: Three series of polyalum inum chloride with alum inum concentration 2 50 mol/L (A, C, D series) have been prepared under simulated industrial production conditions, and a series with Al concentration 0 150  $\sim$  0 336 mol/L (B Series) has been obtained when a low-speed alkaline titrimetry used The test results of transmission electrom icroscope indicate that the particles of A, C and D series specimens are in the dispersing state, and no particles appear in the flocculating mass and branching state, while the particles of B series specimens at middle and lower basicity appear in the flocculating mass and branching state, but at higher basicity they are in the dispersing state

Key words: polyalum inum chloride; transmission electromicroscope; basicity; species distribution

12