

中华人民共和国国家标准

GB 3089-1982

---

# 不锈钢耐酸钢极薄壁无缝钢管

1982—05—10 批准



1983—03—01 实施

国家标准总局


发布

## 项 次

项 次.....	2
1 尺寸、外形及重量.....	4
2 技术要求 .....	7
3 试验方法 .....	10
4 检验规则 .....	11
5 包装、 标志及质量证明书 .....	12



本标准适用于不锈钢耐酸钢旋压或冷轧（拔）极薄壁无缝钢管。



WWW.H<sub>2</sub>O-CHINA.COM

## 1 尺寸、外形及重量

### 1.1 直径和壁厚

钢管的外径和壁厚应符合表 1 的规定。

根据需方要求，经双方协议，可供应表 1 规定以外的其他尺寸钢管。

表 1 mm

外径×壁厚				
10.3×0.15	12.4×0.20	15.4×0.20	18.4×0.20	20.4×0.20
24.4×0.20	26.4×0.20	32.4×0.20	35.0×0.50	40.4×0.20
40.6×0.30	41.0×0.50	41.2×0.60	48.0×0.25	50.5×0.25
53.2×0.60	55.0×0.50	59.6×0.30	60.0×0.25	60.0×0.50
61.0×0.35	61.0×0.50	61.2×0.60	67.6×0.30	67.8×0.40
70.2×0.60	74.0×0.50	75.5×0.25	75.6×0.30	82.8×0.40
83.0×0.50	89.6×0.30	89.8×0.40	90.2×0.40	90.5×0.25
90.7×0.30	90.8×0.40	95.6×0.30	101×0.50	102.6×0.30
110.9×0.45	125.7×0.35	150.8×0.40	250.8×0.40	

### 1.2 内径允许偏差

钢管的内径一般不作检查，用芯棒直径来保证。芯棒直径允许偏差应符合表 2 的规定。

表 2 mm

直 径	普 通 级	高 级
10~250	+0.05 -0.10	±0.05

### 1.3 壁厚允许偏差

钢管壁厚的允许偏差应符合表 3 的规定。

表 3 mm

钢 管 尺 寸		壁 厚 允 许 偏 差	
外 径	壁 厚	普 通 级	高 级
≤60	≤0.20 0.25	±0.30	+0.03
		+0.04	-0.01
		-0.03	+0.03
			-0.02
≤60	0.30 0.35 0.40 0.50 0.60	±0.40	±0.03
		+0.05	+0.04
		-0.04	-0.03
		±0.05	±0.04
		±0.06	+0.05
		±0.08	-0.04
			±0.05
<60	≤0.25 0.30 0.35 0.40 0.50 0.60	±0.04	±0.03
		±0.04	+0.04
		±0.05	-0.03
		±0.05	±0.04
		±0.06	+0.05
		±0.08	-0.04
			±0.05
			±0.05

#### 1.4 长度

##### 1.4.1 通常长度

钢管的通常长度为 0.5~6m。

##### 1.4.2 定尺长度

钢管的定尺长度应在通常长度范围内，其长度允许偏差为  $^{+10}_{0}$  mm。

##### 1.4.3 倍尺长度

钢管的倍尺长度应在通常长度范围内，每个倍尺长度应留 5mm 的切口余量。全长允许偏差为  $^{+10}_{0}$  mm。

#### 1.5 弯曲度

钢管的每米弯曲度应不大于 5mm。

#### 1.6 外形

钢管的外形不允许呈扭曲形状。

#### 1.7 交货重量

钢管以实际重量交货。

#### 1.8 标志示例

用 1Cr18Ni9Ti 钢制造的外径为 60mm，壁厚为 0.25mm 的极薄壁钢管，其标记为：  
极薄管 1Cr18Ni9Ti-60×0.25—GB 3089—82

## 2 技术要求

### 2.1 牌号和化学成分

钢管用钢的牌号和化学成分应符合表 4 的规定。

表 4

序号	牌号	化学成分，%								
		C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Ti	Mo
1	00Cr						17.00			
	18Ni	≤0.	≤1.				~	8.00~12.00	—	—
	10	30	00	≤2.00	≤0.30	≤0.035	19.00			
2	1Cr1						17.00		5(c%-0	
	8Ni9	≤0.	≤1.				~	8.00~11.00	.02)~	—
	Ti	12	00	≤2.00	≤0.30	≤0.035	19.00		0.8	
3	00Cr						16.00			
	17Ni	≤0.	≤1.				~	12.00~16.00	—	1.80~
	14Mo	03	00	≤2.00	≤0.30	≤0.035	18.00			2.50
4	1Cr1						16.00		5(c%-0	
	8Ni1	≤0.	≤1.				~	11.00~14.00	.02)~	1.80~
	2Mo2	12	00	≤2.00	≤0.30	≤0.035	19.00		0.8	2.50
5	Cr18						16.00		5(c%-0	
	Ni12	≤0.	≤1.				~	11.00~14.00	.02)~	2.50~
	Mo3Ti	12	00	≤2.00	≤0.30	≤0.035	19.00		0.8	3.50

注：根据需方要求，经双方协议，可生产表 4 规定牌号以外的钢管。

### 2.2 钢管成品化学成分的允许偏差应符合表 5 的规定。

表 5

元素名称	适用范围%	允许偏差%	元素名称	适用范围%	允许偏差%
C	>0.03~0.20	±0.01	Cr	>10.00~20.00	±0.15
Si	≤1.00	±0.05	Ni	>7.50~20.00	±0.12
P	≤0.040	±0.003	Mo	>1.75	±0.10
S	≤0.040	±0.003	Ti	>0.50	±0.05
Mn	≤2.00	±0.03			

### 2.3 冶炼方法

钢应用电炉或电渣炉冶炼。经双方协议亦可采用其他能满足本标准要求的冶炼方法。

### 2.4 交货状态

钢管以热处理状态交货。如需方要求不经热处理交货时，则钢管的弯曲度、机械性能和晶间腐蚀试验不作检验。

### 2.5 机械性能

钢管的机械性能应符合表 6 的规定。

表 6

序号	牌 号	抗 拉 强 度 $\sigma$ , kgf/mm <sup>2</sup> (MPa)	伸 长 率 $\delta_5\%$
		不小于	
1	00Cr18Ni10	45 (441)	40
2	1Cr18Ni9Ti	56 (549)	40
3	00Cr17Ni14Mo2Ti	49 (481)	40
4	1Cr18Ni12Mo2Ti	55 (539)	35
5	1Cr18Ni12Mo3Ti	55 (539)	35


### 2.6 化学性能

钢管应按 T 法进行晶间腐蚀倾向试验，试验结果不得有晶间腐蚀倾向。

### 2.7 表面质量

钢管的内外表面应光洁，其光洁度应不低于▽6。钢管的内外表面不允许有裂纹、折叠、鳞状刺、斑疤、金属瘤、酸洗造成的麻点和网状腐蚀、深度超过壁厚负偏差的擦伤、

凹坑和压痕。允许有轻微的螺旋波纹、丝痕和无损伤的凹面以及深度不超过 0.015mm 的划伤、刺伤存在。



### 3 试验方法

- 3.1 钢管尺寸应用卡尺或千分尺逐根进行测量。
- 3.2 钢管内外表面用肉眼逐根进行检查。
- 3.3 钢管的化学和力学试验方法应符合有 7 的规定。

表 7

序号	项目	每批取样数量, 个	试验方法
1	化学分析	1	GB 222—63 GB 223—63、81 YB 35—78
2	拉力试验	2 (在不同钢管上取)	GB 228—76
3	晶间腐蚀	2 (在不同钢管上取)	GB 1223—75

## 4 检验规则

### 4.1 检查和验收

钢管的检查和验收由供方技术监督部门进行。

### 4.2 组批规则

钢管按批进行检查和验收。每批应由同一牌号、同一炉（罐）号、同一规格和同一规格和同一热处理制度的钢管组成。电渣钢按每炉组批。

### 4.3 取样数量

钢管的拉力试验和晶间腐蚀试验的取样数量应符合表 7 的规定。

### 4.4 复验和判定规则

钢管的复验和判定规则应符合 GB 2102—80《钢管验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》的规定。

## 5 包装、标志及质量证明书

5.1 钢管应逐根包装或捆扎成小捆后装箱。包装箱内应衬有防潮蜡纸及泡沫或软质物品填充。包装箱内外应有标牌，其上注明：供方名称、牌号、规格、数量、炉（罐）号及批号、包装日期。

5.2 钢管应附有质量证明书。其中注明：供方名称、合同号、牌号、炉（罐）号及批号、规格及数量、各项检验结果、标准编号。